

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年7月14日 (14.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/063921 A1

- (51) 国際特許分類: C09K 11/08, (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.);
11/54, 11/55, H01J 61/44, 11/02, 17/04
〒5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019149
- (22) 国際出願日: 2004年12月15日 (15.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-429399
2003年12月25日 (25.12.2003) JP
特願 2003-429398
2003年12月25日 (25.12.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化学株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) (JP/JP); 〒1048260 東京都中央区新川二丁目27番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 今成 裕一郎 (IMANARI, Yuichiro) (JP/JP); 〒3050005 茨城県つくば市天久保2-13-10-401 Ibaraki (JP). 宮崎進 (MIYAZAKI, Susumu) (JP/JP); 〒3001525 茨城県北相馬郡藤代町桜が丘1622-61 Ibaraki (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOSPHOR, PHOSPHOR PASTE AND LUMINESCENT ELEMENT BEING EXCITED BY VACUUM ULTRAVIOLET RAY

(54) 発明の名称: 蛍光体、蛍光体ペーストおよび真空紫外線励起発光素子

(57) Abstract: A phosphor which comprises the following fluorescent substances (I) and (II), wherein the fluorescent substance (I) contains a silicic acid salt and Mn as an activating agent, and the fluorescent substance (II) contains a compound represented by the formula (1), or, a compound represented by the formula (2), and Tb as an activating agent; $(M^{1-4}M^2)(Mg_{1-b}Zn_b)Al_{1-d}Mn_{c+d}O_{19-4+d}/2$ (1) [wherein M^1 is at least one selected from the group consisting of La, Y and Gd, M^2 is at least one selected from the group consisting of Ca, Sr and Ba, a is 0 to 0.6, b is 0 to 1, c is 0 to 0.5, d is 0 to 0.5, b + d is 1 or less, and c + d is more than 0 and 0.5 or less]; and $M^3O_3 \cdot mAl_2O_3 \cdot nB_2O_3$ (2) [wherein M^3 is at least one selected from the group consisting of La, Y and Gd, m is 2.5 to 4.5, and n is 3.5 to 5.5]. The phosphor and a phosphor paste made of the phosphor exhibits high brightness even when they are exposed to a plasma.

(57) 要約: プラズマに曝露されても、高い輝度をもつ蛍光体および蛍光体ペーストを提供する。蛍光体は、次の蛍光物質IおよびIIを含む。蛍光物質Iは、ケイ酸塩と、付活剤としてMnを含み、蛍光物質IIは、式(1)で表される化合物、または、式(2)で表される化合物と、付活剤としてTbを含む。 $(M^{1-4}M^2)(Mg_{1-b}Zn_b)Al_{1-d}Mn_{c+d}O_{19-4+d}/2$

(1) [式(1)中、 M^1 はLa、YおよびGdからなる群より選ばれる少なくとも1であり、 M^2 はCa、SrおよびBaからなる群より選ばれる少なくとも1であり、aは0以上、0.5以下であり、bは0以上、1以下であり、cは0以上、0.5以下であり、dは0以上、0.5以下であり、b + cは1以下であり、c + dは0を超え、0.5以下である。] $M^3O_3 \cdot mAl_2O_3 \cdot nB_2O_3$ (2) [式(2)中、 M^3 はLa、YおよびGdからなる群より選ばれる少なくとも1であり、mは2.5以上、4.5以下であり、nは3.5以上、5.5以下である。]

WO 2005/063921 A1